

中华人民共和国国家标准

钢铁及合金化学分析方法 5-Br-PADAP 光度法测定锌量

Methods for chemical analysis

of iron, steel and alloy

The 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-diethy-
laminophenol photometric method for the
determination of zinc content

UDC 669.14/.15

: 543.06

GB 223.51—87

本标准适用于钢铁、高温合金、精密合金中锌量的测定。测定范围:0.0015%~0.005%。

本标准遵守 GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

1 方法提要

在 pH8~9 有表面活性剂存在下, 锌与 5-Br-PADAP 生成红色络合物, 表观摩尔吸光系数 $\epsilon_{550} 1.3 \times 10^5$, 在 25ml 体积中 0~12.5 μg 锌符合比尔定律。显色后 2h 内吸光度恒定不变。

显色液中存在 20μg 钼, 25μg 铝、铌, 40μg 钒(V)、磷, 60μg 铬(VI), 100μg 硒, 200μg 钽、钨无影响。当有 1ml 4% β-DTCPA 存在下可允许 5μg 钼、镉, 10μg 铅, 20μg 锡存在。超过上述限量及铁、铜、镍、钴、锰的干扰, 用离子交换分离法分离。

2 试剂

注: 所用的试剂是优级纯或含锌极少的试剂。所用的容量瓶、烧杯等在使用前须用盐酸(2+2)煮沸或浸泡以除去锌。

2.1 盐酸(ρ 1.19g/ml)。

2.2 盐酸(1+1)。

2.3 盐酸(1+5)。

2.4 盐酸(1+23)。

2.5 盐酸(1.7+1 000)。

2.6 硝酸(ρ 1.42g/ml)。

2.7 硝酸(2+13)。

2.8 氢氧化钠溶液(10%)。

2.9 氢氧化钠溶液(3%)。

2.10 氢氧化钠溶液(0.5%)。

2.11 异辛基苯氧基聚乙氧基乙醇(简称 Triton X-100)(15+85)。

2.12 硫氰酸铵(钠)溶液(30%)。

2.13 [2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙基氨基苯酚](简称 5-Br-PADAP)溶液(0.05%); 乙醇溶液。

2.14 对硝基酚指示剂(0.1%)。

2.15 缓冲溶液: 12g 四硼酸钠溶于 800ml 水中, 加 37.05ml 盐酸(1+11), 用水稀释至 1 000ml, 在 pH 计上用四硼酸钠或盐酸(1+11)调节至 pH8.5。

2.16 β -二硫代氨基丙酸(简称 β -DTCPA)溶液(4%)。

合成方法:称取4g β -氨基丙酸溶于20ml 氢氧化铵(ρ 0.90/ml)。另取12ml 二硫化碳溶于70ml 无水乙醇中,用滴管将二硫化碳溶液缓慢地加入 β -氨基丙酸溶液中,逐渐有白色粉末状结晶析出,放置3h以上。加入50ml 无水乙醇,摇匀后减压过滤,用无水乙醇洗涤至沉淀物无黄色为止。将沉淀移入培养皿中,置于干燥器中减压干燥(或在小于50℃恒温箱中干燥),放在干燥器中保存。干燥的成品可在干燥器中较长期的保存。在正常情况下,配成的 β -DTCPA 可使用一星期。

2.17 无锌水:用不通过橡胶管道的交换水或电渗析水,或用石英蒸馏器蒸馏的蒸馏水。

2.18 锌标准溶液


2.18.1 称取0.1245g 预先在1000℃灼烧至恒量并在干燥器中冷却的基准氧化锌(ZnO),溶于5ml 盐酸(2.1)中,以水稀释,移入1000ml 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1ml 含100 μ g 锌。

2.18.2 移取50.00ml 锌标准溶液(2.18.1),置于1000ml 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1ml 含5 μ g 锌。

2.18.3 移取50.00ml 锌标准溶液(2.18.2),置于500ml 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1ml 含0.5 μ g 锌。

2.19 强碱性阴离子交换树脂:用100筛目交联度为8%的251强碱性阴离子交换树脂,或用717树脂磨成80~100筛目,用水泡涨后,倾出水,加氢氧化钠溶液(2.8)浸泡24h,倾出碱液,用水清洗至近中性,加盐酸(2.2)浸泡去铁,更换盐酸(2.2)至溶液中无铁离子,以水漂洗至近中性。

2.20 离子交换柱的制备:将处理好的强碱性阴离子交换树脂搅匀注入盛满水的离子交换柱中,柱的一端是细管(内径约1mm),柱长为250mm,内径为10mm,底部充填厚约5mm 脱脂棉(防止树脂流出),注入树脂高度约130~150mm,上面再塞些脱脂棉(防止注入溶液时搅动树脂),由脱脂棉加入量及填充密度,控制流速每分钟约1~1.5ml。细管端位置应高于树脂面10~15mm 处,以保证柱内溶液在树脂面以上。用60ml 盐酸(2.3)洗涤柱子,全部通过后,用50ml 盐酸(2.5)洗脱可能带入的锌,再用40ml 盐酸(2.3)洗涤柱子,备用。



3 分析步骤

3.1 试样量

称取0.5000g 试样。

3.2 空白试验

随同试样做空白试验。

3.3 测定

3.3.1 将试样(3.1)置于50ml烧杯中,加4ml盐酸(2.1),盖上表皿,加热溶解(如试样不易溶解,可补加2~5ml盐酸(2.1)或滴加硝酸助溶),滴加1ml硝酸(2.6)氧化,蒸发至糖浆状,加8ml盐酸(2.2)溶解盐类,加16ml水,搅匀,冷却。

注:除含钛试样外,蒸发至干不影响结果。

3.3.2 将溶液分两次移入已准备好的离子交换柱中[若试液中有沉淀(如硅、碳、钨酸等沉淀),可用盐酸(2.3)洗涤过6次的去锌滤纸过滤入交换柱中],用盐酸(2.3)洗涤烧杯、滤纸各三次,每次用10ml;再用盐酸(2.3)洗涤柱子6次,每次用10ml(若试液中含钼及钛多于5mg时多洗5次)。每次用10ml盐酸(2.4)洗涤,直至通过液无铁及钼为止[用硫氰酸铵(钠)溶液(2.12)检查无红色或黄色(有钼存在时通过液显黄色)],再多洗二至三次,流出的溶液弃去。

3.3.3 以50ml容量瓶承接,分次加入50ml盐酸(2.5)洗脱锌,待测定用(此为待测液)。

用40ml盐酸(2.3)洗涤交换柱[试液中含有钼时,先用40ml氢氧化钠溶液(2.8)洗涤后,以50ml水洗,然后以盐酸(2.3)洗。若试液中含有镉,以80ml硝酸(2.7)洗脱镉后,以50ml水洗,然后以盐酸(2.3)洗]备用。

3.3.4 将待测液以水稀释至刻度,混匀。分取5.00或10.00ml(试液中含锌小于20μg,分取10ml)试液,置于25ml容量瓶中,滴加1滴对硝基酚指示剂(2.14),先用氢氧化钠溶液(2.9)中和至黄色;以盐酸(2.4)中和至无色;再以氢氧化钠溶液(2.10)中和至黄色,以盐酸(2.5)中和至无色。试液中存在小于10μg铋、20μg锡、10μg铅时,加1mlβ-DTCPA溶液(2.16)。

3.3.5 加1ml Triton X-100溶液(2.11)、2ml缓冲溶液(2.15),摇匀,加1ml 5-Br-PADAP溶液(2.13),摇匀,以水稀释至刻度,混匀。放置10min。

3.3.6 用5或10ml水,代替分取的试液,置于25ml容量瓶中,按3.3.5条同样操作,稀释至25ml,混匀,作参比溶液。将显色液及参比液各移入2cm比色皿中,于分光光度计波长550nm处,测量其吸光度。

3.3.7 减去随同试样所做空白试验的吸光度,从工作曲线上查出相应的锌量。

3.4 工作曲线的绘制

移取0.00,1.00,3.00,5.00,7.00,9.00ml锌标准溶液(2.18.3)或0.00,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50ml锌标准溶液(2.18.2),分别置于6个25ml容量瓶中,各以水稀释至约10ml,以下按3.3.5条进行。将部分溶液移入2cm比色皿中,以试剂空白为参比,于分光光度计波长550nm处测量其吸光度。以锌量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。

4 分析结果的计算

按下式计算锌的百分含量:

$$\text{Zn}(\%) = \frac{m_1 V}{m_0 V_1} \times 100$$

式中: V_1 ——分取试液体积,ml;

V ——试液总体积,ml;

m_1 ——从工作曲线上查得的锌量,g;

m_0 ——试样量,g。

5 允许差

实验室之间分析结果的差值,应不大于表中所列允许差。用标准试样校验时,分析结果与标准试样

GB 223. 51-87

的标准值之差,应不大于表中所列允许差的二分之一。

锌量	允差 (%)
0.0015~0.0025	0.0008
>0.0025~0.0050	0.0010

附加说明:

本标准由冶金工业部钢铁研究总院技术归口。
本标准由冶金工业部钢铁研究总院负责起草。
本标准由冶金工业部钢铁研究总院起草。
本标准主要起草人曹宏耀。

本标准水平等级标记: GB 223. 51-87 I

**MACY 美析仪器
专业光度计系列生产厂家
HTTP://www.macylab.com TEL:400-616-4686**